(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FI

(11)特許出願公開番号

特開平4-212377

(43)公開日 平成4年(1992)8月3日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

A 6 1 M 25/00

識別記号

庁内整理番号

3 0 6 Z 7831-4C

3 0 4 7831 -4 C

技術表示箇所

審査請求 有 発明の数2(全 6 頁)

(21)出願番号

特顏平2-407453

(62)分割の表示

特顧昭58-61008の分割

(22)出顯日

昭和58年(1983) 4月8日

(71)出願人 000109543

テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目44番1号

(72)発明者 安田 研一

静岡県富士宮市大中里755番地

(72) 発明者 高木 俊明

静岡県富士市大渕2235番地の337

(74)代理人 弁理士 塩川 修治


# (54) 【発明の名称】 カテーテルの製造方法

# (57)【要約】

(修正有)

【目的】厚肉で剛な先端部、薄肉の中間部、および大径 厚肉で剛な基端部からなるとともに、先端部と中間部の 内外径を略ストレート状とするカテーテルを製造する。

【構成】先端部121,131の形成時には、押出装置の材料吐出量を大とし、引取装置の引取速度を中とし、かつ圧力気体供給装置の供給気体圧力を小とする。中間部122,132の形成時には、押出装置の材料吐出量を小とし、引取装置の引取速度を大とし、かつ圧力気体供給装置の給気体圧力を大とする。基端部123,133の形成時には、押出装置の材料吐出量を大とし、引取装置の引取速度を小とし、かつ圧力気体供給装置の供給気体圧力を大とする。



(2)

特開平4-212377

1

#### 【特許餅求の範囲】

(1)押出装置によってカテーテル材料を管状に押出 し、押出されたカテーテル材料の内部に圧力気体供給装 **徴によって圧力気体を供給し、該カテーテル材料を引取 装置によって引取り、長手方向に関して厚肉の剛な先端** 部、先端部と同一外径で薄肉の柔軟な中間部、および中 間部より大なる内外径で厚肉の剛な基端部を連続的に形 成するカテーテルの製造方法であって、上配先端部の形 成時には、押出装置の材料吐出量を比較的大とし、引取 装置の引取速度を比較的中とし、かつ圧力気体供給装置 10 の供給気体圧力を比較的小とし、上記中間部の形成時に は、押出装置の材料吐出量を比較的小とし、引取装置の 引取速度を比較的大とし、かつ圧力気体供給装置の供給 気体圧力を比較的大とし、上記基端部の形成時には、押 出装置の材料吐出量を比較的大とし、引取装置の引取速 度を比較的小とし、かつ圧力気体供給装置の供給気体圧 力を比較的大とすることを特徴とするカテーテルの製造 方法。(2)押出装置によってカテーテル材料を管状に 押出し、押出されたカテーテル材料の内部に圧力気体供 給装置によって圧力気体を供給し、該カテーテル材料を 20 引取装置によって引取り、長手方向に関して厚肉の剛な 先端部、先端部と同一内径で幕内の柔軟な中間部、およ び中間部より大なる内外径で厚肉の剛な基端部を連続的 に形成するカテーテルの製造方法であって、上記先端部 の形成時には、押出装置の材料吐出量を比較的大とし、 引取装置の引取速度を比較的中とし、かつ圧力気体供給 装置の供給気体圧力を比較的小とし、上配中間部の形成 時には、押出装置の材料吐出量を比較的小とし、引取装 置の引取速度を比較的大とし、かつ圧力気体供給装置の 供給気体圧力を比較的中とし、上記基端部の形成時に 30 は、押出装置の材料吐出量を比較的大とし、引取装置の 引取速度を比較的小とし、かつ圧力気体供給装置の供給 気体圧力を比較的中とすることを特徴とするカテーテル の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

# Ⅰ 発明の背景

### 技術分野

本発明は、口腔内吸引用カテーテル、直腸用カテーテ ル、腹膜用カテーテル、導尿用カテーテル、血管用カテ ーテルおよび胸腔カテーテル等の製造方法に関する。 先行技術

カテーテルにあっては、体腔内に挿入される先端部と中 間部の両内径と両外径をそれぞれ同等~略同等とする略 ストレート状とし、それらの両外径を体腔内径に近づけ ることにて、体腔に対するカテーテルの挿入断面効率を 向上可能とし、それらの両内径を等しくすることにて、 体液等の体腔内からの導出抵抗、もしくは薬液等の体液 内への導入抵抗を軽減可能とすることが望まれる。ま た、先端部を中間部に比して厚肉化することにより、剛 基端部を中間部に比して大径厚肉化することにより、剛

な大径基端部に吸引器等の接続具を接続できる。

#### JI 発明の目的

本発明は、一体成形により、連続的かつ効率的に、また 反復均質的に、厚肉で剛な先端部、薄肉の中間部、およ び大径厚肉で剛な基端部からなるとともに、先端部と中 間部の内外径を略ストレート状とするカテーテルの製造 方法を提供することを目的とする。

2

#### III 発明の構成

請求項1に記載の本発明は、押出装置によってカテーテ ル材料を管状に押出し、押出されたカテーテル材料の内 部に圧力気体供給装置によって圧力気体を供給し、該力 テーテル材料を引取装置によって引取り、長手方向に関 して厚肉の剛な先端部、先端部と同一外径で蒋肉の柔軟 な中間部、および中間部より大なる内外径で厚肉の剛な 基端部を連続的に形成するカテーテルの製造方法であっ て、上記先端部の形成時には、押出装置の材料吐出量を 比較的大とし、引取装置の引取速度を比較的中とし、か つ圧力気体供給装置の供給気体圧力を比較的小とし、上 記中間部の形成時には、押出装置の材料吐出量を比較的 小とし、引取装置の引取速度を比較的大とし、かつ圧力 気体供給装置の供給気体圧力を比較的大とし、上記基端 部の形成時には、押出装置の材料吐出量を比較的大と し、引取装置の引取速度を比較的小とし、かつ圧力気体 供給装置の供給気体圧力を比較的大とするようにしたも のである。 請求項 2 に記載の本発明は、押出装置によっ てカテーテル材料を管状に押出し、押出されたカテーテ ル材料の内部に圧力気体供給装置によって圧力気体を供 給し、該カテーテル材料を引取装置によって引取り、長 手方向に関して厚肉の剛な先端部、先端部と同一内径で 蒋内の柔軟な中間部、および中間部より大なる内外径で 厚肉の則な基端部を連続的に形成するカテーテルの製造 方法であって、上配先端部の形成時には、押出装置の材 料吐出量を比較的大とし、引取装置の引取速度を比較的 中とし、かつ圧力気体供給装置の供給気体圧力を比較的 小とし、上記中間部の形成時には、押出装置の材料吐出 量を比較的小とし、引取装置の引取速度を比較的大と し、かつ圧力気体供給装置の供給気体圧力を比較的中と し、上記基端部の形成時には、押出装置の材料吐出量を 40 比較的大とし、引取装置の引取速度を比較的小とし、か つ圧力気体供給装置の供給気体圧力を比較的中とするよ うにしたものである。

### IV 発明の具体的説明

第1図は本発明の実施に用いられる製造装置の一例を示 す説明図、第2図は本発明の実施における制御態様の一 例を示す説明図である。この製造装置は、第1図に示す ように管成形ダイ10、第1押出装置20、第2押出装 置30、圧力気体供給装置としての圧力空気供給装置4 0、引取装置50、制御装置60および冷却槽70から な先端部に血管等を嵌合、固定することができ、また、 50 なっている。管成形ダイ10は、ダイキャピティ11の (3)

特開平4-212377

3

内部にピン12を配置し、ダイキャピティ11は、ピン 12の後方に入口13を備え、ピン12の先端部との間 にリング状の出口14を形成している。第1押出装置2 0は、後述するカテーテル材料を導入する材料供給口2 1を備えるとともに、駆動モータ22によって回転さ れ、カテーテル材料を管成形ダイ10の入口13に向け て吐出するスクリュー23を有している。駆動モータ2 2は、制御装置60の第1吐出量制御器61によって制 **御され、スクリュー23の回転速度、すなわち単位時間** 当りのカテーテル材料吐出量を連続的または段階的に制 10 供給装置40の供給気体圧力を制御可能としており、例 御し、管成形ダイ10の出口14から押出される管状の カテーテル材料81に所定の肉厚断面積を与えるに必要 量の材料を供給可能としている。ここで、この実施例に おける第1吐出量制御器61は、カテーテルの薄肉部と 厚肉部に対応する少なくとも大小2種類の制御の好適値 を設定可能とする設定器を含み、さらに設定された2種 類以上の好適値間の変化の度合いを制御可能としてい る。すなわち、第1吐出量制御器61は、カテーテルの 各肉厚部に応じて、カテーテル材料の吐出量を制御可能 としており、例えば、カテーテルの薄肉部においては、 第2図に示すように、カテーテル材料の吐出量を比較的 小としている。また、第1吐出量制御器61は、カテー テルの肉厚変化部において、カテーテル材料の吐出量を 連続的に変化させ、肉厚変化部における肉厚の変化をゆ るやかなものとすることを可能としている。第2押出装 置30は、後述するX線不透過材料を導入可能とする材 料供給口31を備えるとともに、駆動モータ32によっ て回転されるスクリュー33を有し、ダイキャピティ1 1内に配置されている吐出ノズル34からX線不透過材 料を吐出し、カテーテル材料内にX線不透過材料を二色 30 している。すなわち、引取制御器64は、カテーテルの 成形可能としている。駆動モータ32は、制御装置60 の第2吐出量制御器62によって駆動制御され、スクリ ュー33の回転速度、すなわちX線不透過材料の吐出量 を連続的または段階的に制御し、カテーテル材料81の 肉厚内に所定直径のX線不透過ラインを形成するに必要 量の材料を供給可能としている。ここで、この実施例に おける第2吐出量制御器62は、カテーテルの各内厚部 に応じてX線不透過材料の吐出量を制御可能としてお り、例えばカテーテルの薄肉部においては、X線不透過 材料の吐出量を比較的大とし、薄肉部におけるX線不透 40 設定値の切換えの計画を与え、さらに各制御器 6 1, 6 過ラインの細径化を防止し、明瞭なX線不透過ラインを 確保可能としている。また、第2吐出量制御器62は、 カテーテルの肉厚変化部において、X線不透過材料の吐 出量を連続的に変化させ、肉厚変化部におけるX線不透 過ラインの直径変化を抑制可能としている。圧力空気供 給装置40は、圧力供給源41と、サーボパルプ42を 有し、サーボパルブ42に違らなる導管43、および管 成形ダイ10内に配設されている流路44を介して、管 成形ダイの出口14から押出されるカテーテル材料81 の内部に圧力空気を供給し、カテーテル材料81に一定 50

の直径を与えることを可能としている。ここで、制御装 置60の圧力設定器63は、上配圧力空気に設定すべき 圧力を圧力制御器45に指令し、圧力制御器45は、サ ーポパルプ駆動機46および圧力検出器47によって、 サーボバルブ42の出口圧力をフィードパック制御可能 としている。この実施例における圧力設定器63は、カ テーテルの幕内部と厚内部に対応する少なくとも2種類 の制御の好適値を設定可能としている。すなわち、圧力 設定器63は、カテーテルの肉厚変化に応じて圧力空気 えばカテーテルの幕内部においては、第2図に示すよう に、供給気体圧力を比較的大としている。また、圧力設 定器63は、カテーテルの肉厚変化部において、供給気 体圧力変化を連続的に変化させ、肉厚変化部における肉 厚の変化をゆるやかなものとすることを可能としてい る。引取装置50は、ローラー51に巻き回されるエン ドレスペルト52からなり、駆動モータ53によってエ ンドレスベルト52を駆動し、冷却槽70において冷却 固化されたカテーテル材料81を引取り可能としてい 20 る。駆動モータ53は、制御装置60の引取制御器64 によって駆動制御され、駆動モータ53の回転速度、す なわちカテーテル材料81に対する引取速度を連続的に もしくは段階的に制御し、管成形ダイ10の出口14か ら押出されるカテーテル材料81に所定の肉厚断面積を 形成するに必要な引取速度を付与可能としている。この 実施例における引取制御器64は、カテーテルの奪肉 部、厚肉部および大径厚肉部に対応する少なくとも3種 類の制御の好適値を設定できる設定器を含み、さらに設 定された3種類の好適値間の変化の度合いを制御可能と 肉厚変化に応じてカテーテル材料に対する引取速度を制 御可能としており、例えばカテーテルの薄肉部において は、第2図に示すように、引取速度を比較的大としてい る。また、引取制御器64は、カテーテルの肉厚変化部 において、引取速度変化を連続的に変化させ、肉厚変化 部における肉厚の変化をゆるやかなものとすることを可 能としている。制御装置60は、上記第1吐出量制御器 61、第2吐出量制御器62、圧力設定器63、引取制 御器64に、カテーテルの各種肉厚変化に対応して、各 2.64および設定器63を好時的にかつ順序よく作動 可能としている。すなわち、制御装置60は、カテーテ ル材料およびX線不透過材料の吐出量、空気圧力、引取 速度をそれぞれ適切に設定することにより、種々の肉厚 および内外径からなるカテーテルを製造可能とする。し かるに、本発明にあっては、上記製造装置を用いること により、第3図Aに係るカテーテル120と第3図Bに 係るカテーテル130とを下配(A)、(B)の如くに より製造可能とする。

(A) カテーテル120は、長手方向に関して、厚肉の

(4)

特別平4-212377

剛な先端部121、先端部121と同一外径で薄肉の柔 軟な中間部122、および中間部122より大なる内外 径で厚肉の剛な基端部123を連続形成されたものであ る。そして、先端部121の形成時に、制御装置60 は、押出装置20の材料吐出量を比較的大とし、引取装 置50の引取速度を比較的中とし、かつ圧力空気供給装 置40の供給気体圧力を比較的小とする。また、中間部 122の形成時に、制御装置60は、押出装置20の材 料吐出量を比較的小とし、引取装置50の引取速度を比 較的大とし、かつ圧力空気供給装置40の供給気体圧力 を比較的大とする。また、基端部123の形成時に、制 御装置60は、押出装置20の材料吐出量を比較的大と し、引取装置50の引取速度を比較的小とし、かつ圧力 空気供給装置40の供給気体圧力を比較的大とする。

5

(B) カテーテル130は、長手方向に関して、厚肉の 剛な先端部131、先端部131と同一内径で薄肉の柔 軟な中間部132、および中間部132より大なる内外 径で厚肉の剛な基端部133を連続形成されたものであ る。そして、先端部131の形成時に、制御装置60 は、押出装置20の材料吐出量を比較的大とし、引取装 置50の引取速度を比較的中とし、かつ圧力空気供給装 置40の供給気体圧力を比較的小とする。また、中間部 132の形成時に、制御装置60は、押出装置20の材 料吐出量を比較的小とし、引取装置50の引取速度を比 較的大とし、かつ圧力空気供給装置40の供給気体圧力 を比較的中とする。また、基端部133の形成時に、制 御装置60は、押出装置20の材料吐出量を比較的大と し、引取装置50の引取速度を比較的小とし、かつ圧力 空気供給装置40の供給気体圧力を比較的中とする。な お、本発明の実施に用いられるカテーテル材料として 30 は、例えば軟質塩化ビニル樹脂が好適である。この軟質 塩化ビニル樹脂は、塩化ビニル樹脂に可塑剤およびその 他必要により安定剤、滑剤等の添加剤を配合してなるも のである。可塑剤の配合量は、塩化ビニル樹脂100重 量部に対して40~120重量部、好ましくは50~1 00重量部である。塩化ビニル樹脂としては、塩化ビニ ルの単独重合体の他にポリ塩化ビニリデン、塩化ビニル を90モル%以上、好ましくは95モル%以上含有する 他の共重合し得る単量体との共重合体等があり、その平 均重合度は800~3000、好ましくは、1100~ 40 2500である。塩化ビニルに対する共単量体として は、塩化ビニリデン、エチレン、プロピレン、酢酸ビニ ル、臭化ビニル、弗化ビニル、スチレン、ビニルトルエ ン、ピニルピリジン、アクリル酸、アルキルアクリレー ト(例えば、メチルアクリレート、エチルアクリレー ト、イソプロピルアクリレート、n-プチルアクリレー ト、2-エチルヘキシルアクリレート等)、メタクリル 酸、アルキルメタクリレート(例えば、メチルメタクリ レート、エチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメ

リル等がある。また、該塩化ビニル樹脂には、スチレン - アクリロニトリル共重合体、スチレン-メチルメタク リレート共東合体等の重合体を配合することもできる。 前配塩化ビニル樹脂を軟質化するために配合される可塑 剤としては、ジプチルフタレート、ジヘキシルフタレー ト、ジー2-エチルヘキシルフタレート、ジーn-オク チルフタレート、ジイソオクチルフタレート、ジヘプチ ルフタレート、ジデシルフタレート、プチルベンジルフ タレート等のフタル酸エステル類、トリプチルトリメリ 10 テート、トリオクチルトリメリテート等のトリメリット 酸エステル類、ジオクチルアジペート、ジオクチルアゼ レート、ジオクチルセパケート等の脂肪族多塩基酸エス テル類、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホ スフェート、モノオクチルジフェニルホスフェート、モ ノブチルジオシレニルホスフェート、トリオクチルホス フェート等のリン酸エステル類、トリプチルアセチルシ トレート、トリオクチルアセチルシトレート、トリプチ ルシトレート等のクエン酸エステル類、エポキシ化大豆 油、エポキシ化アマニ油等のエポキシ化動植物油等があ る。前記塩化ビニル樹脂と可塑剤との配合物には、パリ ウム、亜鉛、カルシウム等の金属とステアリン酸、ラウ リン酸、リシノール酸、ナフテン酸、2-エチルヘキソ イン酸等の金属石けん類、ジプチル鍋ジラウレート、ジ プチル錫ジマレート等の有機錫等の安定剤が、また必要 により滑剤、その他の添加剤が配合される。また、本発 明の実施に用いられるX線不透過材料としては、例えば 硫酸パリウム、酸化ビスマス、次炭酸ビスマス等に着色 剤を配合したものが用いられる。

# V 発明の具体的作用

上記製造装置によれば、カテーテル材料およびX線不透 過材料の吐出量設定、空気圧力設定、引取速度設定を、 それぞれ第3図A、Bに示す制御パターンに従って周期 的に制御することにより、カテーテル120、130を 連続的に製造することが可能となる。第3図Aに係る力 テーテル120は、厚肉の剛な先端部121、薄肉の柔 軟な中間部122、および大径厚肉の剛な基端部123 からなるとともに、先端部121と中間部122の外径 を相互に同一とするものである。したがって、体腔内に 挿入される先端部121、中間部122の両外径をとも に体腔内径に近づけることにて、体腔に対するカテーテ ル120の挿入断面効率を向上できる。また、先端部1 21を中間部122に比して厚肉化することにより、剛 な先端部121に血管等を嵌合、固定することができ、 また、基端部123を中間部122に比して大径厚肉化 することにより、剛な大径厚肉部123に吸引器等の接 続具を接続できる。第3図Bに係るカテーテル130 は、厚肉の剛な先端部131、薄肉の柔軟な中間部13 2、および大径厚肉の剛な基端部133からなるととも に、先端部131と中間部132の内径を相互に同一と タクリレート等)、アクリロニトリル、メタクリロニト 50 するものである。したがって、体腔内に挿入される先端 (5)

特開平4-212377

部131、中間部132の両内径を等しくすることに て、体液等の体腔内からの導出抵抗、もしくは薬液等の 体腔内への導入抵抗を軽減できる。また、先端部131 を中間部132に比して厚肉化することにより、剛な先 端部131に血管等を嵌合、固定することができ、ま た、基端部133を中間部132に比して大径厚肉化す ることにより、剛な大径基端部133に吸引器等の接続 具を接続できる。なお、第6図A、Bにおいて破線で示 す吐出量の制御パターンは、吐出量を3段階に変化させ る例である。また、上記各力テーテル120,130 10 かつ効率的に製造可能となる。また、上記カテーテル は、それぞれその肉厚内にX線不透過ラインを備え、体 腔内における位置を容易かつ確実に検知可能とされてい る。なお、上記各カテーテル120、130の製造時 に、それらの薄肉部においては、カテーテル材料の吐出 量を比較的小とされ、引取速度を比較的大とされ、供給 空気圧力を比較的大もしくは中とされ、X線不透過材料 の吐出量を比較的大とされていることから、薄肉部にお けるX線不透過ラインの細径化を防止し、明瞭なX線不 透過ラインを確保することが可能となる。また、上記各 カテーテル120, 130の製造時に、それらの肉厚変 20 化部においては、カテーテル材料の吐出量変化、引取速 度変化、供給気体圧力変化、X線不透過材料の吐出量変 化をそれぞれ連続的に変化可能とされており、したがっ て、肉厚の変化をゆるやかなものとして肉厚変化部にお けるカテーテルの折れ曲りを防止するとともに、その肉 厚変化部におけるX線不透過ラインの直径変化を抑制す ることが可能となる。なお、上記実施例においては、第 1 吐出量制御器 6 1 による吐出量の制御を大小の 2 設定 値間で制御し、圧力設定器63による空気圧力の制御を 大小の2 設定値間で制御し、引取制御器64による引取 30 63…圧力設定器、 速度の制御を大中小の3設定値間で制御した。しかしな がら、上配第1吐出量制御器61、圧力設定器63およ び引取制御器64による各制御は、任意数の設定値間で 制御可能であり、それらの設定値数が多数化するほど、 肉厚変化に対する制御の応答性を良好とすることが可能 となる。また、上記実施例は、第2押出装置30によっ

7

てカテーテル材料81内にX線不透過ラインを二色成形 する場合について説明したが、X線不透過ラインを必要 としない場合には、第2押出装置30の作動は停止され る。

#### VI 発明の具体的効果


以上のように、本発明によれば、厚肉で剛な先端部、薄 肉で柔軟な中間部、および大径厚肉で剛な基端部からな るとともに、先端部と中間部の内外径を略ストレート状 とするカテーテルを、一体的な押出成形により、連続的 は、一体的な押出成形によって製造されることから、肉 厚の異なる部分が連続した同一物質からなり、相互に離 脱することがない。また、上配力テーテルは、一体的な 押出成形によって製造されることから、同一品質のカテ ーテルを反復して得ることが可能となる。

# 【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の実施例に用いられる製造装置の一例を 示す説明図、第2図は本発明の実施における制御態様の 一例を示す説明図、第3図Aおよび第3図Bはそれぞれ 本発明によって製造可能なカテーテルとその制御パター ンを示す説明図である。

- 10…管成形ダイ、
- 20…第1押出装置、
- 30…第2押出装置、
- 40…圧力空気供給装置、
- 50…引取装置、
- 60…制御装置、
- 61…第1吐出量制御器、
- 62…第2吐出量制御器、
- - 64…引取制御器、
  - 120, 130…カテーテル、
  - 121, 131…先端部、
  - 122, 132…中間部、
  - 123, 133…基端部。

【第1図】



(6) 特開平4-212377

